

# Fiche Technique

## SPC - CORE COLLECTION

# PROJECT

FLOORS

### SPC - CORE COLLECTION/30

Type de revêtement selon EN ISO 16511:20142	Revêtement de sol modulaire multicouche semi-rigide (MMF) avec une surface résistante à l'usure
Épaisseur totale ISO 24346	5,0 mm
Unité d'emballage/palette	1220 x 180 mm: 2,20 m <sup>2</sup> / 88 m <sup>2</sup> 906 x 448 mm: 2,44 m <sup>2</sup> / 73,20 m <sup>2</sup>
Classe d'intensité d'usage EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31
Épaisseur de la couche d'usure ISO 24340	0,3 mm
Nombre de coloris	13 planches / 4 carreaux
Bords chanfreinés	oui
Poids total ISO 23997	8,375 kg/m <sup>2</sup>
Traitement de surface	oui / PU
Poinçonnement résiduel ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*
Stabilité dimensionnelle ISO 23999	≤ 0,05 %*
Résistance aux sièges à roulettes ISO 4918	adapté aux sièges à roulettes suiv. EN 12529, Type W
Chauffage au sol EN 126-2	adapté (jusqu'à 28°C)
Comportement au feu EN 13501-1	Bfl-s1
Résistance à la conductivité thermique ISO 8302 / EN 12667	0,02 m <sup>2</sup> K/W
Comportement électrostatique pendant la marche EN 1815	< 2 kV
Amélioration du bruit d'impact ISO 10140-3	20 dB
Tenue à la lumière artificielle ISO 105-B02/2	≥ 6
Résistance du dispositif de blocage à la traction prEN ISO 10582, annexe D	côté long ≥ 4,5 kN/m, côté court ≥ 5,5 kN/m
Résistance électrique EN 1081	> 10 <sup>12</sup> Ω
Résistance aux substances chimiques ISO 26987	résistant**
Résistance au glissement	R10
Conseil de nettoyage et d'entretien	Dr. Schutz

\* Valeur moyenne

\*\* Lors d'une durée de contact courte de produits courants.

(Au: 01.04.2021)

**Veillez consulter nos instructions de pose ainsi que nos conseils de nettoyage et d'entretien.**

